

CONTEC® contaflexactiv MSA

2024.03_01_PL



CONTEC® contaflexactiv MSA profilowana blacha uszczelniająca z obustronną aktywną warstwą bentonitową, która służy do zapewnienia pełnej szczelności rys wymuszonych w konstrukcjach żelbetowych.

Warianty

- MSA – profilowana blacha z obustronną aktywną warstwą bentonitową
- MSA-FT - profilowana blacha z obustronną aktywną warstwą bentonitową z pasmami siatki do mocowania w żelbetowych ścianach warstwowych

Główne cechy

- Profilowana blacha uszczelniająca z aktywną warstwą bentonitu
- Szczelność wymuszonej rysy do 50 mH₂O przy stale działającym ciśnieniu a także przy zmiennym
- Aktywny bentonit został przebadany na ciągłą szczelność przerwy roboczej nawet po okresie suszenia
- Warstwa aktywnego bentonitu jest zabezpieczona folią biodegradowalną zabezpieczającą przed przedwczesnym pęcznieniem
- Szybka instalacja
- Niski koszt transportu

Dane techniczne

- Materiał uszczelniający: aktywny bentonit
- Grubość bentonitu: 2,00 mm
- Materiał: blacha ocynkowana
- Grubość blachy: standard 0,7 mm oraz 1,2 mm

- Szerokość elementu: 80; 100; 125; 150; 175; 200; 250 mm (inne szerokości dostępne na zamówienie do max. 650 mm)
- Długość elementu: odcinki proste: 2,00; 1,50 i 1.25 mb (inne długości dostępne na zamówienie)
- Pakowanie: karton, ostreczowana paczka pakowana na paletę
- Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi. Nie przechowywać na słońcu, produkt powinien być składowany pod zadaszeniem.

Instalacja

W miejscu projektowanej rysy pomiędzy siatkami zbrojenia w konstrukcji żelbetowej, umieszczana jest profilowana blacha uszczelniająca CONTEC® contaflexactiv MSA z aktywną warstwą bentonitową. W zależności od wybranego wariantu produkt montujemy:

MSA – profilowana blacha w miejscu połączenia z blachą uszczelniającą contaflexactiv AC, ACR, ACF powinna zostać nacięta na wysokość odpowiednią do wysokości blachy uszczelniającej która wystaje ponad beton. Blachę contaflexactiv MSA należy stabilizować do zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego lub „S” haków z prętów zbrojeniowych.

MSA-FT - profilowana blacha w miejscu połączenia z blachą uszczelniającą contaflexactiv AC, ACR, ACF powinna zostać nacięta na wysokość odpowiednią do wysokości blachy uszczelniającej która wystaje ponad beton. Blachę contaflexactiv MSA-FT należy stabilizować poprzez przybicie mechaniczne do podłoża betonowego pasm siatek przygrzanych do listw.

Produkty uzupełniające

- CONTEC® contaflexactiv AC
- CONTEC® contaflexactiv ACR
- CONTEC® contaflexactiv ACF
- CONTEC® contaflexactiv CFS-A
- CONTEC® contaflexactiv CFE-A

Produkty powiązane

- RECOSTAL® 1000 F
- Tie-Pipe activ

Dokumenty odniesienia

Materiał uszczelniający aktywny bentonit:

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1731 wydanie 1
- MFPA Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis



Bezpieczeństwo/zalecenia*

Rękawice ochronne

*Zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania naszych produktów opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produktów prawidłowo przechowywanych, obsługiwanych i stosowanych w normalnych warunkach. Żadna gwarancja w odniesieniu do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego, nie może być wywnioskowana ani z tych informacji, ani z żadnych innych oferowanych porad. Użytkownik powinien polegać na własnych informacjach i testach w celu określenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji informacji w związku z postępem technicznym.